

## AUSWAHL- UND SPEZIFIKATIONS DATEN

<b>Allgemein typisch</b>		Wasserbasierendes Akrylat
<b>Beschreibung</b>		Vielseitig anwendbare Deckschicht mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz und ausgezeichneter Wetterbeständigkeit. Geeignet für Innen- und Außenanwendung.
<b>Merkmale</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einkomponenten Produkt</li> <li>• Anwendbar in einem völlig wasserbasierenden System mit Carbocrylic 3358</li> <li>• Ausgezeichnete Farbton- und Glanzbeständigkeit</li> <li>• Ausgezeichneter Korrosionsschutz</li> <li>• Geringe Geruchsbelastigung, niedriger VOC-Gehalt</li> <li>•</li> </ul>
<b>Farbton</b>		Weiß (weitere auf Anfrage)
<b>Glanz</b>		Leicht glänzend
<b>Grundierung</b>		Anwendbar auf Carbocrylic 3358, (an)organischen Zinkprimern, Epoxid und sonstigen Empfehlungen von Carboline. Bei Ethylzinksilikatprimern ist vornebeln erforderlich.
<b>Trockenschichtstärke</b>		50-75 Mikronen pro Schicht. Überschreiten Sie 75 Mikronen nicht in einem Anstrich.
<b>Festgehalt</b>		Nach Volumen 36% +/- 2%
<b>Theoretische Erfassungsrate</b>		14.2 m <sup>2</sup> /l bei 25 Mikrometer (577 ft <sup>2</sup> /gal bei 1.0 mil) Ein Verlust durch Mischen und Auftrag ist zu berücksichtigen.
<b>VOC</b>		<b>Wie geliefert</b> : 60 g/l Wie geliefert. Das sind Nominalwerte
<b>Trockene Temperaturbeständigkeit</b>		Kontinuierlich: 113°C (235°F) Nicht kontinuierlich: 163°C (325°F) Bei Temperaturen über 93°C können Verfärbungen auftreten
<b>Einschränkungen</b>		Verwenden und lassen Sie das Produkt trocknen bei minimal 10°C.

## UNTERGRUND & VORBEHANDLUNG

<b>Allgemein</b>		Oberflächen müssen sauber und trocken sein. Verwenden Sie geeignete Methoden, um Schmutz, Staub, Öl und andere Mittel, die die Haftfähigkeit der Beschichtung mindern können, zu entfernen.
<b>Stahl</b>		Grundieren Sie mit Primern wie empfohlen durch Carboline.
<b>Verzinkter Stahl</b>		SSPC-SP1 und vorzüglich anstrahlen gemäß Sa1. Grundieren Sie mit Primern wie empfohlen durch Carboline.
<b>Beton oder CMU</b>		Beton muss mindestens seit 28 Tagen bei 24°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit trocknen. Die Oberfläche nach „ASTM D42582 Surface Cleaning of Concrete“ und „ASTM D4259 Abrading Concrete“ vorbereiten. Kleine Unregelmäßigkeiten sollte man ausbessern.
<b>Gipskarton</b>		Fugenmasse und Putz sollten vor der Beschichtung vollständig ausgehärtet sein Mit Carbocryl 120 vorstreichen.

# Carbocrylic 3359

PRODUKTDATENBLATT



## UNTERGRUND & VORBEHANDLUNG

<b>Zuvor lackierte Oberflächen</b>	Befragen Sie Carboline
<b>Holz</b>	Befragen Sie Carboline
<b>PVC</b>	Befragen Sie Carboline

## MISCHEN & VERDÜNNEN

<b>Mischen</b>	Sorgfältig mischen bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist. Übermäßige Luftbeimengung vermeiden.
<b>Verdünnung</b>	Nicht notwendig. Wenn erforderlich können Sie es bis zu 5% mit sauberem Trinkwasser verdünnen. Die Verwendung von anderen, nicht von Carboline empfohlenen Verdünnungen kann zu Veränderungen der Produkteigenschaften führen und die Gewährleistung verfällt.

## RICHTLINIEN FÜR ANWENDUNGS-AUSRÜSTUNG

Die folgenden Informationen sind allgemeine Richtlinien für Anwendungsgeräte, die für dieses Produkt geeignet sind. Lokale Bedingungen, unter denen das Produkt angewendet wird, erfordern möglicherweise Anpassungen dieser Richtlinien für beste Ergebnisse.

<b>Spritzgerät (generell)</b>	Bevor man mit den Spritzarbeiten beginnt, sollte das Spritzgerät mit unverdünntem Surface Cleaner 3 gespült werden, gefolgt durch Nachspülen mit sauberem Trinkwasser. Folgende Spray-Ausrüstung ist geeignet und erhältlich bei Lieferanten wie Binks, DeVilbiss, Graco etc. Anwendung mit Pressluft wird empfohlen.
<b>Konventionelles Spray</b>	Druckgefäß mit doppelten Regulatoren, 3/8" I.D. minimaler Materialschlauch, .086" I.D. Düse und Luftkappe.
<b>Airless-Spray</b>	Pomp Ratio: 30:1 (min.) GPM Output: 3.0 (min.) Schlauch: 3/8" I.D. (min.) Düsengröße: .017-.019" Druck BAR: 124-145 Filtergröße: 60 mesh Teflon-Packungen werden empfohlen und sind erhältlich bei dem Pumpen-Lieferanten.
<b>Pinsel &amp; Roller (Allgemein)</b>	Verschiedene Schichten können notwendig sein um die erwartete Deckfähigkeit und Aussehen zu erhalten. Übermäßiges Nachstreichen und Nachrollen vermeiden.
<b>Pinsel</b>	Pinsel mit mittlerer Borstenstärke verwenden.
<b>Rolle</b>	Verwenden Sie einen Qualitätsroller

## EINSATZBEDINGUNGEN

Zustand	Material	Oberfläche	Umgebung	Luftfeuchtigkeit
Minimum	10°C (50°F)	10°C (50°F)	10°C (50°F)	0%
Maximum	41°C (105°F)	54°C (130°F)	43°C (110°F)	85%

Dieses Produkt verlangt eine Untergrundtemperatur von 3°C oberhalb des Taupunktes. Kondensation aufgrund von Untergrundtemperaturen unterhalb des Taupunktes kann bei vorbereitetem Stahl zur Schnellrostung führen und die notwendige Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen. Spezielle Anwendungstechniken können notwendig sein, wenn von den normalen Anwendungsbedingungen nach oben oder nach unten abgewichen wird.

## AUSHÄRTEZEITEN

Oberflächentemp.	trocken zu handhaben	Trocken als Decklack
10°C (50°F)	3 Stunden	3 Stunden
24°C (75°F)	2 Stunden	2 Stunden
32°C (90°F)	1 Stunde	1 Stunde

Diese Zeiten beruhen auf einer Trockenfilmdicke von 50-75 Mikronen. Eine höhere Filmdicke, unzureichende Belüftung oder kühlere Temperaturen sorgen für längere Trocknungszeiten und können zum Einschluss des Lösungsmittels und vorzeitigem Versagen führen. Finale Produkteigenschaften wie Haftung und Wasserbeständigkeit werden erst nach einigen Wochen (bei 24°C) erreicht. Übermäßige Feuchtigkeit oder Oberflächenkondensation während des Trocknens kann den Trocknungsvorgang beeinträchtigen und Verfärbungen verursachen. Bei hoher Feuchtigkeit wird empfohlen, die Anwendung bei Temperaturanstieg vorzunehmen.

## REINIGUNG & SICHERHEIT

<b>Reinigung</b>	Sauberes Trinkwasser verwenden und das Spritzgerät sorgfältig austrocknen lassen. Bei Auslaufen entsprechend den örtlichen Vorschriften aufsaugen und entsorgen.
<b>Sicherheit</b>	Lesen Sie und befolgen Sie alle Warnhinweise auf diesem Produktdatenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Sorgen Sie für normale fachgerechte Sicherheitsvorkehrungen. Übersensible Personen müssen Schutzanzüge und Handschuhe tragen und Schutzsalben auf Gesicht, Hände und alle exponierten Körperteile auftragen.

## VERPACKUNG, HANDHABUNG UND LAGERUNG

<b>Haltbarkeit</b>	36 months bei 24°C
<b>Liefergewicht (ca.)</b>	20 Liter - 24 kg
<b>Lagertemperatur &amp; Luftfeuchte</b>	4-43°C 0-95% relative Feuchtigkeit
<b>Flammpunkt (Setaflash)</b>	93°C In geschlossenen Räumen lagern

## GARANTIE

Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass die hier genannten technischen Daten am Datum der Veröffentlichung richtig und zutreffend sind. Änderungen sind vorbehalten. Der Benutzer muss vor Spezifikation oder Bestellung Kontakt mit der Carboline Company aufnehmen, um sich die Richtigkeit bestätigen zu lassen. Für die Fehlerfreiheit wird keine Garantie übernommen oder impliziert. Wir garantieren, dass unsere Produkte der Qualitätskontrolle von Carboline entsprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Deckkraft, Ergebnis oder sich aus der Verwendung ergebende Verletzungen. Eine eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Austausch von Produkten. CARBOLINE ÜBERNIMMT KEINERLEI SONSTIGE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, GESETZLICHE ODER ANDERWEITIGE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE, DARUNTER AUCH IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Alle oben genannten Marken sind, sofern nichts anderes angegeben ist, Eigentum der Carboline International Corporation.