

EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

Generisk Type	Vannfortynnbar akrylbaseret primer med gode korrosjonsbeskyttende egenskaper.
Beskrivelse	Carbocrylic 3325 Primer har meget god heft til de fleste underlag. Produktet tørker meget raskt og har god elastisitet og slitestyrke.
Egenskaper	Benyttes som grunning på støpejern- og stålkonstruksjoner.
Farge	Diverse
Glans	Matt
Våtfilmtykkelse	50-130 µm.
Tørrfilmtykkelse	20 - 50 µm (0.79 - 1.97 mils) pr. strøk
Tørrstoffinnhold	45 ±2 volum %
Teoretisk Dekkeevne	Ca. 20 m ² /litr. ved 20 µm.
VOC Verdier	Som levert : 59 g/L
Egenvekt	1.23 g/cm ³ avhengig av farge.
Viskositet	50 ± 5 sec. DIN 4 16 – 20 sek. ved dypping. 30 – 40 sek. ved luftforstøvet sprøyte. 40 - 50 sek. ved høytrykksprøyte

UNDERLAG & FORBEHANDLING

Generelt	Underlaget må være rent og tørt ved påføring. Olje og fett fjernes med et egnet løsemiddel som f.eks. Carboline Tynner nr. 10 eller nr. 41. Alkalisk avfetting med f.eks. Carboline Surface Cleaner nr. 3.
-----------------	--

BLANDING & TYNNING

Blanding	Røres godt om før bruk. Mekanisk røreverk anbefales.
Tynning	Tynnes med vann.

PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

Høytrykksprøyting	Dyse: 0,013 – 0,017” Vinkel: 50 - 80°
Kost & Rull (Generelt)	Kan benyttes til oppflekking og på mindre områder.

Carbocrylic 3325 Primer

PRODUKT DATABLAD



HERDETIDER

Herededetaljer | Tørr etter 30 – 40 min. ved 20°C og 50 % relativ luftfuktighet.
Lav temperatur og/eller høy luftfuktighet forlenger tørketiden.

RENGJØRING & SIKKERHET

Rengjøring | Vann

Sikkerhet | Les og følg all sikkerhetsinformasjon på emballasje, produkt- og HMS datablad for dette produkt.
Bruk normale forebyggende sikkerhetstiltak.

EMBALLASJE, HÅNTERING & LAGRING

Holdbarhet | 6 måneder ved 20°C.

Lagringstemperatur & Fuktighet | 5° - 45°C
0 - 95 % relativ luftfuktighet.

Lagring | Lagres innendørs og temperert. **TÅLER IKKE FROST!**

Emballasje | 20 ltr. spann, 200 ltr. fat og container.

GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.