

## EGENSKAPER & BRUKSOMRÅDE

<b>Generisk Type</b>	Tre-komponent, selvutjevneende og løsemiddelfritt epoksybelegg.
<b>Beskrivelse</b>	Benyttes som fugefritt epoksybelegg på betonggulv med middels til tung belastning i alle typer industri, nærings- og institusjonsbygg, verksted og lager.
<b>Egenskaper</b>	Carboseal SL Floor gir fugefrie og vannfaste flater med meget god slitestyrke og kjemikalieresistens. Kan utføres med forskjellige grader av skliskring.
<b>Farge</b>	Leveres i standard RAL 7038. Andre farger kan fås ved forespørsel.
<b>Glans</b>	Blank
<b>Primer</b>	Benytt Carboseal LV primer for betongunderlag og Carboguard E-19 primer for stål og aluminiumunderlag
<b>Egenvekt</b>	1,44 g/cm <sup>3</sup>

## UNDERLAG & FORBEHANDLING

<b>Generelt</b>	Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for olje/fett eller annen type forurensing. Restfuktighet i underlaget bør maksimalt være 4 – 5% (Maks RF 95%).
<b>Betong</b>	Betong slipes, blåserenses eller freses.

## BLANDING & TYNNING

<b>Blanding</b>	Part A røres opp til en jevn og ensartet konsistens og farge. Deretter tilsettes part B (herder). Bruk mekanisk røreverk/drill. Blandingstid skal være ca. 3 minutter. Part C (filler) tilsettes etter at part A og B er ferdig sammenblandet. Bland massen til en jevn og homogen konsistens.
<b>Tynning</b>	Skal ikke tynnes.
<b>Brukstid</b>	Ca. 50 minutter ved 20°C og lenger ved lavere temperaturer.

## PÅFØRINGSMETODE

Opplysningene gitt nedenfor er generelle, men dekker typiske forhold for dette produktet. Tilpasning etter lokale forhold kan gjøres for å optimalisere påføringen.

<b>Generelt</b>	Carboseal SL Floor påføres med egnet verktøy slik som nivårake, stålsparkel etc. Det anbefales å male over med piggrull eller malerrull for å fjerne evt. luftbobler.
-----------------	---

## HERDETIDER

Overflatetemp.	Lett Trafikk	Tung Trafikk	Ferdig herdet
10°C (50°F)	36 Timer	72 Timer	14 Dager
20°C (68°F)	18 Timer	48 Timer	7 Dager
30°C (86°F)	9 Timer	24 Timer	7 Dager

## RENGJØRING & SIKKERHET

<b>Rengjøring</b>	Verktøy rengjøres med Carboline Tynner nr.2
-------------------	---

# Carboseal SL Floor

PRODUKT DATABLAD



## RENGJØRING & SIKKERHET

<b>Sikkerhet</b>	Det skal benyttes åndedrettsvern (kombinasjonsfilter A1-P3), hansker, egnet arbeidstøy og vernebriller. Ved hudkontakt, vask med såpe og varmt vann. Hvis man får epoksy i øynene, skylt straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart. <b>Se detaljer i separat Sikkerhetsdatablad.</b>
------------------	--

## EMBALLASJE, HÅNTERING & LAGRING

<b>Holdbarhet</b>	36 måneder i uåpnet emballasje
<b>Lagring</b>	Lagres innendørs, tørt og frostfritt.
<b>Emballasje</b>	Part A 7,7 kg Part B 3,3 kg Part C 10 kg

## GARANTI

Data i dette dokumentet er veiledende. Selv om dataene var korrekte på dokumentets utgivelsesdato, kan de eller produktene senere ha vært gjenstand for endring uten varsel. Før du spesifiserer eller bestiller vare, må du kontakte Carboline Norge for å få bekreftet at dataene er korrekte. Vi garanterer at våre produkter blir fremstilt i henhold til Carbolines kvalitetskrav. Carboline tar ikke ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk. Carbolines eneste forpliktelse, hvis noen, er på eget fritt grunnlag å velge å erstatte eller tilbakebetale kjøpesummen på Carboline-produkt som eventuelt viste seg å være defekt. Carboline skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade og gir ingen utvidet garanti, heller ikke i forhold til produktets salgbarhet eller egnethet. Alle varemerker referert til ovenfor tilhører Carboline International Corporation, med mindre annet er angitt.