

SÉLECTION ET SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------------------------|--|
| Type générique | Résine époxy à base d'amine cycloaliphatique |
| Description | Apprêt ou intermédiaire résistant à la corrosion, à haute teneur en solides. Utilisé comme apprêt ou comme couche intermédiaire sur l'acier et les apprêts à base de zinc inorganique. Peut être recouvert par un large éventail de couches de finition à haute performance. |
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Excellente protection contre la corrosion • Formation de film et protection des bords exceptionnelles • Utilisé comme apprêt ou comme revêtement intermédiaire • Bonne résistance à l'abrasion • Durcissement à basse température, jusqu'à 4 °C (40 °F) • Conformité des COV aux réglementations AIM actuelles |
| Couleur | Rouge (0500); gris (0700); blanc (0800); jaune (0600) |
| Fini | Coquille d'œuf |
| Apprêt | Apprêt intégré. Peut être appliqué sur des apprêts riches en zinc organique ou inorganique. Une couche pulvérisée peut s'avérer nécessaire pour limiter la formation de bulles sur les apprêts riches en zinc. |
| Épaisseur de feuil sec | 76 microns (3 mils) par couche 102 - 152 microns (4 - 6 mils) par couche 3,0 mils pour les environnements doux et comme couche intermédiaire sur les zincs inorganiques. 4 à 6 mils pour les environnements plus sévères. Ne pas dépasser 10,0 mils (250 microns) en une seule couche. L'épaisseur de film excessive sur les zincs inorganiques peut empirer les dommages lors du transport ou du montage. |
| Teneur en solides | Par volume 77% +/- 2% |
| Taux de couverture théorique | 30.3 m ² /l à 25 microns (1235 pi ² /gal à 1.0 mils) 10.1 m ² /l à 75 microns (412 pi ² /gal à 3.0 mils) 5.1 m ² /l à 150 microns (206 pi ² /gal à 6.0 mils) Tenir compte des pertes lors du mélange et de l'application. |
| Valeurs COV | <p>Tel que fourni : 1,6 lb/gal (195 g/l) Diluant n° 2 : 16 oz/gal : 2,2 lb/gal (261 g/l) Diluant n° 230 : 13 oz/gal : 2,1 lb/gal (252 g/l) Diluant n° 33 : 32 oz/gal : 2,7 lb/gal (329 g/l)</p> <p>Ces valeurs sont nominales et pourraient varier légèrement selon la couleur. *La dilution maximale pour les zones restreintes à 250 g/l est de 12 oz/gal avec le diluant n° 2 et de 11 oz/gal avec les diluants n° 33 et n° 230. Utiliser le diluant n° 76 lorsque des solvants photochimiquement non réactifs sont nécessaires (jusqu'à 11 oz/gal)</p> |
| Résistance à la chaleur sèche | Continue: 93°C (200°F) Non continue: 121°C (250°F) Une décoloration et une perte de brillance sont observées au-dessus de 93 °C (200 °F). |
| Limitations | Non recommandé pour un service en immersion. |
| Couches de finition | Peut être recouvert par des acryliques, époxy, alkydes ou polyuréthanes, selon l'exposition et le besoin. |

PRÉPARATION DES SURFACES D'APPLICATION

| | |
|-----------------------------|--|
| Directives générales | Les surfaces doivent être propres et sèches. Utiliser des méthodes adéquates pour éliminer la saleté, la poussière, les huiles et autres contaminants qui pourraient nuire à l'adhérence du revêtement. |
| Acier | SSPC-SP6 avec profil de surface de 1,0 à 2,0 mils (25 à 50 microns). |
| Acier galvanisé | Apprêter la surface avec des apprêts Carboline spécifiques, tel que recommandé par votre représentant commercial Carboline. Se reporter à la fiche technique de l'apprêt spécifique utilisé pour connaître les exigences de préparation de la surface d'application. |
| Béton ou CMU | Le béton doit être durci pendant 28 jours à 24 °C (75 °F) et 50 % d'humidité relative, ou dans des conditions équivalentes. Préparer les surfaces conformément aux normes ASTM D42582, Nettoyage des surfaces en béton, et ASTM D4259, Abrasion du béton. Les espaces vides dans le béton peuvent nécessiter un surfaçage. |

DONNÉES DE PERFORMANCE

Tous les résultats d'essais ont été obtenus dans des conditions de laboratoire. Les résultats peuvent varier lorsque les essais sont réalisés sur le terrain.

| Méthode d'essai | System | Résultats |
|-------------------------------------|---|---|
| ASTM B117 - Brouillard salin | Grenaille d'acier 1 couche apprêt zinc inorg. 1 couche 893 | Aucun signe de cloquage, de rouille ou de fluage après 4000 heures |
| ASTM D 1735 - Brouillard | Grenaille d'acier 1 couche zinc inorg. 1 couche 893 | Aucun signe de cloquage, de ramollissement ou de rouille après 5000 heures. |
| ASTM D2583 - Dureté | Grenaille d'acier, 1 couche 893 | 73, essai Barcol, durcissement 1 semaine, 5 mils épaisseur de feuil sec |
| ASTM D4060 - Abrasion | Grenaille d'acier, 1 couche 893 | 88 mg de perte après 1000 cycles, roue CS17, charge de 1000 g |
| ASTM G26 Résistance aux intempéries | Grenaille d'acier 1 couche zinc inorg. 1 couche 893 | Aucun signe de cloquage, de ramollissement ou de rouille après 4000 heures |

Rapports d'essais et autres données disponibles sur demande écrite.

MÉLANGE ET DILUTION

| | |
|----------------|---|
| Mélange | Remuer au malaxeur séparément, puis combiner les composants et mélanger au malaxeur. NE PAS MÉLANGER DE KITS PARTIELS. Une période de 30 minutes de « transpiration » est fortement recommandée pour les applications en dessous de 10 °C (50 °F) et pour améliorer la réponse de durcissement. |
|----------------|---|

MÉLANGE ET DILUTION

| | |
|--------------------------------|--|
| Dilution | <p>Pulvérisation : Jusqu'à 16 oz/gal (12 %) avec diluant n° 2, ou jusqu'à 13 oz/gal (10 %) avec diluant n° 230</p> <p>Pinceau : Jusqu'à 32 oz/gal (25 %) avec diluant n° 33</p> <p>Rouleau : Jusqu'à 32 oz/gal (25 %) avec diluant n° 33</p> <p>Couche pulvérisée : Diluer jusqu'à 32 oz/gal avec diluant n° 2 ou n° 33 dans les zones à émissions de COV restreintes (2,8 lb/gal). Peut se diluer jusqu'à 48 oz/gal lorsque les niveaux de COV sont limités à 3,5 lb/gal, pour les couches pulvérisées uniquement. Si nécessaire, utiliser le diluant n° 230 uniquement dans des conditions chaudes (plus de 38 °C/100 °F) et/ou venteuses afin de ralentir le taux d'évaporation. L'utilisation de diluants autres que ceux fournis ou recommandés par Carboline peut dégrader les performances du produit et annuler la garantie, expresse ou implicite. *Se référer aux valeurs COV pour déterminer les limites de dilution.</p> <p>Les diluants Carboline 236E et 225E (jusqu'à 10 % ou 13 oz/gal) peuvent également être utilisés pour diluer ce produit afin de limiter les émissions de COV et de polluants atmosphériques dangereux. Consulter le service technique de Carboline pour obtenir des conseils.</p> |
| Proportion | Ratio 1:1 (A sur B) |
| Durée de vie du mélange | 4 heures à 24 °C (75 °F). La durée de vie du mélange prend fin lorsque le revêtement perd sa consistance et commence à s'affaïsser. La durée de vie du mélange est réduite à des températures plus élevées. Les taux de dilution supérieurs à 16 oz/gal ont pour effet de réduire le temps de travail à 2 heures. |

DIRECTIVES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT

Des directives générales relatives à l'équipement, pour l'application de ce produit, sont fournies ci-dessous. Il peut être nécessaire de modifier ces directives en fonction des conditions du chantier pour obtenir les résultats souhaités.

| | |
|--|---|
| Pulvérisation (directives générales) | <p>Ce produit est un revêtement à haute teneur en solides pouvant nécessiter des ajustements dans les techniques de pulvérisation. L'épaisseur de feuil humide est atteinte facilement et rapidement. L'équipement de pulvérisation suivant a été jugé adapté à ce produit et peut être obtenu auprès de fabricants tels que Binks, DeVilbiss et Graco.</p> |
| Pulvérisation classique | <p>Contenant pressurisé équipé d'un double régulateur, d'un tuyau flexible de 3/8 po (diam. interne min.), d'une buse de 0,070 po (diam. interne) et du chapeau d'air approprié.</p> |
| Pulvérisation sans air | <p>Taux de compression : 30:1 (min.)</p> <p>Débit, en gal/min : 3,0 (min.)*</p> <p>Tuyau flexible : 3/8 po diam. int. (min)</p> <p>Taille de buse : 0,017 à 0,021 po</p> <p>Pression de sortie : 2100 à 2300 psi</p> <p>Taille du filtre : 60 mesh</p> <p>Des garnitures en téflon sont recommandées et disponibles auprès du fabricant de la pompe.</p> |
| Pinceau et rouleau (directives générales) | <p>Plusieurs couches peuvent s'avérer nécessaires pour obtenir l'aspect souhaité, l'épaisseur de feuil sec recommandée et le masquage adéquat. Éviter de repasser plusieurs fois au pinceau ou au rouleau. Pour des résultats optimaux, achever la couche en 10 minutes ou moins à 24 °C (75 °F).</p> |
| Pinceau | Utiliser un pinceau à poils mi-durs. |
| Rouleau | Utiliser un rouleau synthétique à poils courts avec noyau phénolique. |

CONDITIONS D'APPLICATION

| Condition | Matériau | Surface | Ambiante | Humidité |
|-----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Minimum | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) | 0% |
| Maximum | 32°C (90°F) | 57°C (135°F) | 43°C (110°F) | 90% |

Pour ce produit, la température de la surface d'application doit simplement se situer au-dessus du point de rosée. La condensation qui se produit lorsque la température de la surface d'application est plus basse que le point de rosée peut causer la formation de rouille instantanée sur l'acier préparé et nuire à l'adhérence à la surface. Des techniques d'application spéciales peuvent s'avérer nécessaires au-dessus ou en dessous des conditions normales d'application.

DURÉE DE DURCISSEMENT

| Temp. de surface | Sec manipulable | Sec pour la finition | Sec au toucher | Délai maximal avant couche suivante, avec acryliques | Délai maximal avant couche suivante, avec époxy | Délai maximal avant couche suivante, avec polyuréthanes |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|--|---|---|
| 4°C (40°F) | 24 heures | 72 heures | 6 heures | 14 jours | 30 jours | 90 jours |
| 10°C (50°F) | 16 heures | 24 heures | 5 heures | 14 jours | 30 jours | 90 jours |
| 16°C (60°F) | 12 heures | 16 heures | 4 heures | 14 jours | 30 jours | 90 jours |
| 24°C (75°F) | 6 heures | 8 heures | 3 heures | 14 jours | 30 jours | 90 jours |
| 32°C (90°F) | 3 heures | 4 heures | 2 heures | 14 jours | 15 jours | 30 jours |

Ces temps sont basés sur une épaisseur de feuil sec de 4,0 mils (100 microns). Si l'épaisseur de feuil est plus grande, la ventilation insuffisante ou les températures plus froides, des temps de durcissement plus longs sont nécessaires, et un piégeage du solvant et une détérioration prématurée du revêtement peuvent se produire. L'excès d'humidité ou de condensation sur la surface pendant le durcissement peut nuire au processus, causer une décoloration et laisser un voile sur la surface. En cas de voile ou d'opalescence, laver à l'eau avant d'appliquer la couche suivante. Dans des conditions de forte humidité, il est recommandé d'appliquer le produit pendant que les températures sont en hausse. Si le délai maximum avant la couche suivante est dépassé, la surface doit être abrasée par décapage mécanique ou par ponçage avant l'application de couches supplémentaires. Lorsque le durcissement se produit en dessous de 10 °C (50 °F), un léger ramollissement est généralement observé lorsque la température augmente au-dessus de 10 °C (50 °F); ce ramollissement est considéré comme normal.

NETTOYAGE ET SÉCURITÉ

| | |
|--------------------|---|
| Nettoyage | Utiliser le diluant n° 2 ou l'acétone. En cas de déversement, absorber le produit et le mettre au rebut conformément aux règlements locaux applicables. |
| Sécurité | Lire et respecter toutes les mises en garde indiquées dans la fiche technique du produit, ainsi que dans la fiche de données de sécurité du produit. Les personnes hypersensibles doivent porter des vêtements et des gants de protection, et s'enduire de crème protectrice sur le visage, les mains et toute partie du corps exposée. |
| Ventilation | Lorsque ce produit est dilué et utilisé dans des espaces clos, une circulation d'air complète doit être assurée pendant et après l'application, jusqu'au durcissement du revêtement. Le système de ventilation doit être capable d'empêcher la concentration des vapeurs de solvants d'atteindre la limite inférieure d'explosivité des solvants utilisés. L'utilisateur doit tester et surveiller les niveaux d'exposition pour s'assurer que tous les membres du personnel sont en dessous des limites préconisées. En cas de doute, ou dans l'impossibilité de surveiller les niveaux d'exposition, utiliser un respirateur à adduction d'air approuvé par NIOSH/MSHA. |

EMBALLAGE, MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

| | |
|--|---|
| Durée de conservation | Partie A : 36 mois min. à 24 °C (75 °F) Partie B : 24 mois min. à 24 °C (75 °F) *Durée de conservation : (valeur annoncée) lorsque le produit est conservé dans les conditions d'entreposage recommandées et dans les contenants d'origine non ouverts. |
| Température et humidité d'entreposage | 4 à 43 °C (40 à 110 °F) Humidité relative 0 à 90 % |
| Entreposage | Entreposer à l'intérieur. Ce produit à base de solvant peut résister à des périodes passées à des températures de stockage inférieures aux valeurs publiées, pouvant atteindre -12 °C (10 °F) sur une durée maximale de 14 jours. Toujours inspecter le produit avant de l'utiliser afin de s'assurer qu'il est lisse et homogène une fois mélangé correctement. |
| Poids à l'expédition (approximatif) | Kit de 2 gallons - 13 kg (29 lb) Kit de 10 gallons - 65 kg (143 lb) |
| Point d'éclair (Setaflash) | Carboguard 893 Partie A : 16 °C (61 °F) Carboguard 893 Partie B : 15 °C (59 °F) |

GARANTIE

Au meilleur de nos connaissances, les données techniques contenues dans le présent document sont véridiques et exactes à la date de leur publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les utilisateurs doivent contacter la société Carboline pour vérifier la conformité du produit avant de l'installer ou de passer commande. Aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Nous garantissons que nos produits sont conformes au contrôle qualité de Carboline. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, la performance ou les blessures liées à l'utilisation. La responsabilité, le cas échéant, est limitée au remplacement des produits. AUCUNE AUTRE GARANTIE D'AUCUNE SORTE N'EST DONNÉE PAR CARBOLINE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE, EN VERTU DE LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE. Toutes les autres marques auxquelles il est fait référence ici sont la propriété de Carboline International Corporation, sauf indication contraire.