

## DATOS DE SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN

<b>Tipo genérico</b>	Poliuretano alifático acrílico base agua
<b>Descripción</b>	Alto brillo, película delgada con excepcionales características de desempeño en intemperies. Utilizado para protección atmosférica de una gran variedad de sustratos en todos los mercados arquitectónicos e industriales. Ofrece un acabado durable y liso con excelente resistencia a la intemperie, brillo y retención de color.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Base agua, bajo contenido de VOC</li> <li>• Excelente resistencia a la intemperie</li> <li>• Excede los requerimientos de SSPC-Paint 36 para nivel 3 de poliuretanos</li> <li>• Adecuado para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA</li> <li>• Disponible en la mayoría de los colores Carboline y otras cartas de colores</li> <li>• Excelentes características de fluidez que posibilitan la aplicación con aspersión o rodillo</li> <li>• Película flexible, con gran resistencia al impacto y la abrasión</li> <li>• Capacidad indefinida de repintado</li> <li>• Cumple con el contenido de VOC de las regulaciones vigentes de AIM</li> </ul>
<b>Color</b>	Consulte la Guía de Colores Carboline. Ciertos colores pueden requerir múltiples capas para un cubrimiento adecuado. Compruebe la idoneidad del color antes de usar.
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Imprimir con</b>	Vea la sección "Preparación de la superficie y sustratos".
<b>Espesor de película seca</b>	51 - 64 micras (2 - 2.5 milésimas) por capa Un espesor de película excesivo causará la formación de microburbujas.
<b>Contenido de sólidos</b>	Por volumen 50% +/- 2%
<b>Tasa de cobertura teórica</b>	19.7 m <sup>2</sup> /l a 25 micras (802 pies <sup>2</sup> /gal a 1.0 milésimas de pulgada) 9.8 m <sup>2</sup> /l a 50 micras (401 pies <sup>2</sup> /gal a 2.0 milésimas de pulgada) 7.9 m <sup>2</sup> /l a 62 micras (321 pies <sup>2</sup> /gal a 2.5 milésimas de pulgada) Tenga en cuenta la pérdida de producto durante el mezclado y la aplicación.
<b>Valores de COV</b>	<b>Como se suministra</b> : (Método 24 de EPA): 0.79 lbs/gal (95 g/l) <b>Como se suministra</b> : 0.44 lbs/gal (53 g/l) Dilución: 9 oz/gal con agua potable: 0.79 lbs/gal (95 g/l) Estos son valores nominales y pueden variar ligeramente dependiendo del color.
<b>Resistencia a temperatura seca</b>	Continuo: 93°C (199°F) No continuo: 121°C (250°F) Se observa decoloración y pérdida de brillo por encima de los 93 °C (200 °F)

## SUSTRATOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

<b>General</b>	Las superficies deben estar limpias y secas. Emplee métodos adecuados para retirar suciedad, polvo, aceite y cualquier contaminante que pudiera interferir con la adherencia del recubrimiento. Para todas las superficies, use el imprimante Carboline específico recomendado por su representante de ventas Carboline. Consulte la ficha técnica del recubrimiento primario específico para conocer los requisitos detallados correspondientes.
<b>Acero galvanizado</b>	Utilice un primario Carboline específico recomendado por su Representante de Ventas Carboline. Consulte la ficha técnica del recubrimiento primario específico para los requisitos de preparación del sustrato.
<b>Superficies previamente pintadas</b>	Lije o desgaste ligeramente para hacer áspera la superficie y quitarle brillo. La pintura existente debe lograr una clasificación mínima de 3A de acuerdo con la prueba de adherencia ASTM D3359 método "A".

## MEZCLADO Y DILUCIÓN

<b>Mezclado</b>	Use mezcladora de potencia, mezcle por separado parte A, luego agregue parte B lentamente a la parte A sin dejar de mezclar. NO MEZCLE KITS PARCIALES.
<b>Dilución</b>	Normalmente no se requiere, pero de ser necesario diluya como sigue: Aspersión: Hasta 9 oz/gal (7%) con agua potable Brocha: Hasta 5 oz/gal (4%) con agua potable Rodillo: Hasta 5 oz/gal (4%) con agua potable El uso de thinners distintos a los suministrados o recomendados por Carboline puede afectar de forma adversa el desempeño del producto e invalidar la garantía del producto, ya sea de manera expresa o implícita.
<b>Relación de Mezcla</b>	Proporción 5.25:1 (A en B)
<b>Vida útil</b>	1.5 Horas a 24°C y menor a temperaturas más altas. La vida útil de preparación termina cuando el recubrimiento se vuelve demasiado viscoso para utilizarlo. Precaución: Cualquier material catalizado sin utilizar se expandirá a dos veces su volumen si se deja en el contenedor.

## GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

<b>Aplicación por aspersión (General)</b>	Este es un recubrimiento de bajo espesor y contenido de sólidos medio; puede requerir ajustes en las técnicas de aspersión. El espesor de película húmeda se logra con facilidad y rapidez. Se ha determinado que el siguiente equipo de aspersión es adecuado y se encuentra disponible a través de fabricantes como Binks, DeVilbiss y Graco.
<b>Aspersión Convencional</b>	Olla de presión equipado con reguladores dobles, manguera para material de un D.I. de 3/8 pulgadas como mínimo, boquilla para líquido de un D.I. de 0.070 pulgadas y tapa de aire adecuada.

## GUÍAS SOBRE EQUIPO DE APLICACIÓN

A continuación, se enumeran las guías generales de equipamiento para la aplicación de este producto. Es posible que las condiciones del lugar de trabajo requieran que se modifiquen estas guías para lograr los resultados deseados.

<b>Aspersión sin aire</b>	<p>Relación de bombeo: 30:1 (min.)*          Salida GPM: 3.0 (min.)          Manguera: D.I. de 3/8 pulgadas (min.)          Boquilla: 0.013 a 0.015 pulgadas          Presión de salida: 2,100 a 2,400          Tamaño del filtro: Malla 60          *Se recomienda el uso de empaques de teflón, los cuales se pueden adquirir con el fabricante de la bomba.</p>
<b>Brocha y Rodillo (General)</b>	<p>Normalmente no se requiere dilución. Es posible que se requiera aplicar varias capas para obtener la apariencia deseada, el espesor de película seca recomendado y el cubrimiento adecuado. Evite pasar la brocha o el rodillo de manera excesiva. Para obtener los mejores resultados, aplique una segunda mano durante los 5 minutos siguientes a 24 °C.</p>
<b>Brocha</b>	<p>Recomendada solamente para retoques. Utilice una brocha de cerdas medianas sintéticas.</p>
<b>Rodillo</b>	<p>Utilice un rodillo de felpa sintética corto.</p>

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

Condición	Material	Superficie	Ambiente	Humedad
Mínima	10°C (50°F)	10°C (50°F)	10°C (50°F)	10%
Máxima	38°C (100°F)	49°C (120°F)	43°C (109°F)	80%

**La temperatura del sustrato debe ser por lo menos 3°C mayor sobre el punto de rocío. No aplique si se espera que las temperaturas del sustrato caigan a menos 10°C dentro de las 24 horas de aplicación.** Pueden requerirse técnicas de aplicación especiales por encima o por debajo de las condiciones normales de aplicación.

**Precaución:** Proteja de la alta humedad, rocío o el contacto directo con la humedad hasta que se encuentre completamente curado. La aplicación y/o curado en humedades por encima de la máxima o la exposición a la humedad de la lluvia o rocío puede dar como resultado pérdida de brillo y/o formación de microburbujas en el producto.

## PROGRAMA DE CURADO

Temp. de la superficie	Seco para manipular	Seco para aplicar otra capa	Curado final general
10°C (50°F)	25 Horas	48 Horas	20 Dias
24°C (75°F)	6 Horas	24 Horas	10 Dias

Estos tiempos se basan en un espesor de película seca de 2.0 milésimas (50 micras). Si el espesor de película es mayor, la ventilación es insuficiente o las temperaturas son más frías, el tiempo de curado será más prolongado y se podría producir un atrapamiento de solvente y una falla prematura.

## LIMPIEZA Y SEGURIDAD

<b>Limpieza</b>	<p>Utilice agua potable seguida de un solvente adecuado para secar el equipo. En caso de derrame absorba y deseche de acuerdo con las leyes locales aplicables.</p>
<b>Seguridad</b>	<p>Lea y siga todas las precauciones que se encuentran en la ficha técnica de este producto y en la ficha técnica de seguridad del material. Emplee las precauciones profesionales habituales. Las personas muy sensibles deberán usar ropa protectora, guantes y crema protectora en el rostro, manos y todas las áreas expuestas.</p>

## LIMPIEZA Y SEGURIDAD

<b>Ventilación</b>	Si se usa en áreas cerradas, debe haber circulación de aire completa durante la aplicación y después de esta hasta que el recubrimiento esté curado. El sistema de ventilación debe tener la capacidad de evitar que la concentración de los vapores de solventes alcance el límite de explosión inferior para los solventes usados. El usuario debe evaluar y monitorear los niveles de exposición para asegurar que todo el personal respete las guías. Si no está seguro o si no puede monitorear los niveles, use un respirador aprobado por la MSHA / NIOSH.
<b>Precaución</b>	Este producto contiene solventes inflamables. Manténgalo alejado de las chispas y flama abierta. Todo el equipo eléctrico e instalaciones deberán realizarse y montarse de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad. En áreas donde exista riesgo de explosión los trabajadores deberán utilizar herramientas no ferrosas y utilizar calzado conductivo y resistente a las chispas.

## EMPAQUE, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

<b>Vida de almacenamiento</b>	Parte A: 24 meses a 24 °C (75 °F) Parte B: 12 meses a 24 °C (75 °F)  *Cuando se almacena bajo las condiciones recomendadas y en empaques originales y sin abrir.
<b>Temperatura y humedad en almacenamiento</b>	4 °C a 43 °C (40 °F a 110°F) 0 a 80% de Humedad Relativa
<b>Almacenamiento</b>	Almacene en interiores.
<b>Peso de envío (Aproximado)</b>	Kit de 1 Galón - 5 Kg (13 lbs) Kit de 5 Galones - 27 Kg (60 lbs)
<b>Punto de ignición (Setaflash)</b>	Parte A: 93 °C (200 °F) Parte B: 28 °C (83 °F)

## GARANTÍA

Según nuestro leal saber y entender, los datos técnicos incluidos en el presente documento son verdaderos y precisos a la fecha de la publicación y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. El usuario debe comunicarse con Carboline Company para verificar que sean correctos antes de su especificación o pedido. No se otorga ni se presume garantía de precisión alguna. Garantizamos que nuestros productos satisfacen el control de calidad de Carboline. No asumimos responsabilidad alguna de la cobertura, el desempeño o las lesiones resultantes del uso. De existir responsabilidad, está limitada al reemplazo de los productos. CARBOLINE NO ESTABLECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA NI IMPLÍCITA, ESTABLECIDA POR LA LEY, DE PLENO DERECHO, O DE OTRA MANERA, INCLUIDAS LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia arriba son propiedad de Carboline International Corporation, a menos que se indique lo contrario.